

Safir Kimyasallar San. Ve Tic. A.Ş

2009 yılında Tekstil Kimyasalları sektörüne hizmet vermek üzere kurulan Safir Kimya ,yenilikçi ürünlerini teknik servis desteğiyle pazara sunarak sektördeki lider firmaların tedarikçisi konumuna gelmiştir.

İlerleyen yıllarda ürün yelpazesini daha da genişleterek diğer endüstriyel sektörlerle de hizmet vermeye başlayan firmamız, 2013 yılında Doğu Kimyevi Maddeler firmasını bünyesine dahil ederek Endüstriyel yapıştırıcılar sektörüne de hizmet vermeye başlamıştır. 2014 yılında 9500 mt 2 alan üzerine kurulu Çorlu'daki modern tesisini hizmete geçirerek sektördeki lider kimya tesisleri arasında yerini almıştır.

Safir Kimya; Tekstil , Ambalaj, Matbaa, Doğal Taş ,Mobilya ve Boya Bağlayıcıları gibi farklı sektörlerdeki müşterilerine tamamı kendi Ar-Ge bünyesinde oluşturulan "Know – How" ları ile ürettiği ekolojik inovasyona uygun geniş ürün paleti ile çözüm ve Ar-Ge desteği sunmaktadır.

Üçlü sorumluluğumuz dahilinde Entegre Yönetim sistemi (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,ISO 45001:2018) ile sistematik yönetim tabanımız oluşturulmuştur.



Müşterilerimiz için akıllı çözümler sunmamıza katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş laboratuvarımız; gelişmiş test ve ölçüm cihazlarımızla hizmet ettiğimiz sektörlere yön verecek çözümler üretmektedir.

İnovasyon , bilim ve teknolojiye verdiğimiz önem ve çevreye olan duyarlılığımız ile Safir Kimya olarak her daim müşterilerimize değer katmak için çalışıyoruz.

Bu ilke ile geleceğe yön vermeye devam edeceğiz.

Boya & Kaplama Ürün Listesi

Ürün Adı	Kimyasal Yapısı	Solids (± 1)	Viskozite (Brookfield DV2 Pro HA-HB / RV)	Ph (± 1)	MFFT ° C (± 1)	Tg ° C (± 1)	Uygulama Alanı
SAFIRA VA 300	V /Ac	50	2,000 - 5,000 cps	5	8	13	Yarı parlak boya ve astarlar için genel bağlayıcı
SAFIRA SB 543	S /Ac	50	7,000 - 14,000 cps	8	20	20	Dış ve iç cephe uygulamaları için genel bağlayıcı
SAFIRA SB 542	S /Ac	50	7,000 - 13,000 cps	7,5	< 0	-7	İzolasyon malzemeleri ve kaplama için su direnci yüksek esnek genel bağlayıcı
SAFIRA SA 420	S /Ac	34	Max.1,000 cps	7,0	< 0	< 0	Su dayanımı yüksek, astar uygulamaları için geliştirilmiş bağlayıcı
SAFIRA PA 712	A /Ac	47	6,000 – 14,000 cps	7,5	11	24	Dekoratif boyalar için geliştirilmiş bağlayıcı
SAFIRA PA 715	A /Ac	47	500 – 1,500 cps	8	9	20	Boyalar için geliştirilmiş parlak bağlayıcı
SAFIRA SA 22	S /Ac	56	500 – 1,500 cps	7,5	< 0	-10	Çift komponentli harçlar için genel bağlayıcı
SAFIRA SA 438	S /Ac	50	50,0 -350,0	5	< 0	-31	Zeminlerin kaplanması, seramik, granit seramik ve mermer granitlerin yapıştırılmasında kullanılan su geçirmez özellikle yüksek dayanıklı esnek bağlayıcı
SAFIRA AC 500	A /Ac	47	2,000 – 5,000 cps	7,5	11	24	Boyalar için geliştirilmiş parlak bağlayıcı
SAFIRA ST 92 HT	S /Ac	49	3,000 -7,000 cps	7,5	20	26	Dış / iç yüksek PVC boyalar, mineral ve dokulu kaplamalar, sıvalar için boya bağlayıcıdır. Sürtünme direnci ve su direnci çok iyidir. Silanli sert bağlayıcı.

SAFİR KİMYASALLAR SAN. VE TİC.A. Ş.

Hıdırağa Mah. Yulaflı Cad. No : 7/A, p.k.: 59850 Çorlu –TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
Telephone: 0 282 676 49 10 Fax : 0 282 676 49 20 // E-Mail :info@safirkimyasallar.com

Ürün Adı	Kimyasal Yapısı	Solids (± 1)	Viskozite (Brookfield DV2 Pro HA-HB / RV)	Ph (± 1)	MFFT °C (± 1)	Tg °C (± 1)	Uygulama Alanı
SAFIRA ST 92 S	S /Ac	49	1,000 -5,000 cps	8	11	23	Dış / iç cephe yüksek PVC boyalar, mineral ve tekstüre kaplamalar, sıvalar için bir boya bağlayıcısıdır. Çok iyi sürtünme direncine ve su direncine sahiptir.Silanlanmış sert bağlayıcı.
SAFIRA ST 83 S	S /Ac	49	5,000 -10,000 cps	8	< 0	-6	Çatı kaplama nem bariyeri kaplamaları, çatlak dolguları, sızdırmazlık malzemeleri ve kalafatlama. Çok iyi ovma direncine ve su direncine ve mekanik kesmeye karşı iyi bir stabiliteye sahiptir.Silanlanmış esnek bağlayıcı
SAFIRA SB 90	S /Ac	49	4,000 -6,000 cps	8	20	20	Mükemmel kapatıcı özellikli, iç ve dış cephe boyalar, tekstüre kaplamalar, sıvalar ve yüksek PVC'li boyalar için su direncine sahip bağlayıcı
SAFIRA SB 80	S /Ac	49	4,000 -10,000 cps	8	< 0	-7	Mükemmel kapatıcı özellikli, iç ve dış cephe boyalar, tekstüre kaplamalar, sıvalar ve yüksek PVC'li boyalar için su direncine sahip bağlayıcı
SAFIRA SB 500	S /Ac	50	7,000 - 14,000 cps	8	20	20	Söve uygulamaları için kullanılan su direnci yüksek sert genel bağlayıcı
SAFIRA SB 510	S /Ac	50	4,000 - 6,000 cps	7,5	< 0	-7	Söve uygulamaları için kullanılan su direnci yüksek esnek genel bağlayıcı
SAFIRA SB 55	S /Ac	51	4,000 - 6,000 cps	8	20	20	Dış / iç yüksek PVC boyalar, mineral ve dokulu kaplamalar, sıvalar için evrensel boya bağlayıcı. Çok iyi ovma direncine ve su direncine sahiptir.
SAFIRA SB 450	S /Ac	45	6,000 – 12,000 cps	7	< 0	-5	Silanlı esnek bağlayıcı .Söve uygulamalarında kullanılan yüksek su direncine sahip esnek genel bağlayıcı.
SAFIRA SB 465	S /Ac	45	7,000 -14,000 cps	8	20	20	Silanlı sert bağlayıcı. Söve uygulamaları için kullanılan yüksek su direncine sahip sert genel bağlayıcı
SAFIRA SB 454	S /Ac	50	5,000 – 10,000 cps	8	< 0	8	Dış ve iç uygulamalar için genel bağlayıcı
SAFIRA SB 80 FF	S /Ac	50	4,000 - 8,000 cps	8	< 0	-6	Mimari dış cephe boyaları, dokulu boyalar, EIFS son katlar ve elastomerik duvar boyaları için önerilir. Formaldehit, amonyak ve diğer kısıtlı kullanımları aşamalı olarak kaldıran VOC yönetmeliklerine uygundur.

SAFİR KİMYASALLAR SAN. Ve TİC.A. Ş.

Hıdırağa Mah. Yulaflı Cad. No ; 7/A, p.k.: 59850 Çorlu –TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
Telephone: 0 282 676 49 10 Fax : 0 282 676 49 20 // E-Mail :info@safirkimyasallar.com

Ürün Adı	Kimyasal Yapısı	Solids (± 1)	Viskozite (Brookfield DV2 Pro HA-HB / RV)	Ph (± 1)	MFFT ° C (± 1)	Tg ° C (± 1)	Uygulama Alanı
SAFIRA PH 600	Kopolimer	49	45,000 -75,000 cps	5	13	34	Genel uygulama için baz polimer
SAFIRA PH 505	Kopolimer	55	5,000 -10,000 cps	4	< 0	1,5	Genel uygulama için baz polimer

SAFİR KİMYASALLAR SAN. Ve TİC.A. Ş.

Hıdırağa Mah. Yulaflı Cad. No ; 7/A, p.k.: 59850 Çorlu –TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
Telephone: 0 282 676 49 10 Fax : 0 282 676 49 20 // E-Mail :info@safirkimyasallar.com



Kimyasal Yapısı

S /Ac

V /Ac

A /Ac

T_g ° C

MFFT ° C

Açıklama

Stiren akrilik kopolimer

Vinil akrilik kopolimer

Akrilik kopolimer

Camsı geçiş sıcaklığı

Minimum film oluşum sıcaklığı

SAFİR KİMYASALLAR SAN. Ve TİC.A. Ş.

Hıdırağa Mah. Yulaflı Cad. No : 7/A, p.k.: 59850 Çorlu –TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
Telephone: 0 282 676 49 10 Fax : 0 282 676 49 20 // E-Mail :info@safirkimyasallar.com